




FICHA TÉCNICA – PAVIMENTO IN-SITU EPDM



DADOS DE FABRICAÇÃO:

ESPESSURAS (mm)	HIC (m)
10	0,4
20	0,8
30	1,1
40	1,4
50	1,6
60	1,9
70	2,1
70+	2,4
80	2,5
90	2,6
90+	2,8

COMPOSIÇÃO:

- De uma sub-camada de granulados de SBR reciclado de pneu com granulometria 1.0 a 5.0mm isento de têxtil e de metal. O SBR é misturado com resina poliuretano especificamente formatada, isento de manómero TDF (0.00%).

- De uma camada de granulados de EPDM de granulometria 1.0 a 4.0mm composto de borracha sintética colorida por impregnação na própria massa e com tratamento anti-UV. Eles estão isentos de crómio e de materiais pesados. Esta camada de acabamento é realizada com uma espessura de 10mm colocada com uma espátula.



NIF: 509153976

MORADA: Avenida Rocha Paris, nº 92, 4900-494, Viana do Castelo
TELF: 258 831 806 / E-MAIL: geral@espacus.net / <http://www.espacus.net/>

CORES DISPONÍVEIS:



UTILIZAÇÃO DO PAVIMENTO:

Zonas de recreio, parques infantis, passeios públicos, pavimentos desportivos, áreas inclinadas e verticais etc.

ATENÇÕES A TER ANTES DE APLICAR:

A superfície que irá receber o pavimento de segurança tem que ser rígida como betão, asfalto, laje de pedra etc.

- Sendo o pavimento sintético semipermeável é preciso prever escoamentos para realização de suportes de 2%-3%.

- Deve-se evitar a proximidade dos pavimentos sintéticos, como areias, brita fina etc.. Estes materiais podem tapar os poros e reduzir assim a capacidade de amortecimento. O mesmo cuidado se deve ter com a presença excessiva de folhas mortas e outros resíduos vegetais. (Manutenção)

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO:

- O pavimento sintético com o topo em SBR/ EPDM aplicadas no exterior, devem ter uma higienização, semestral, para garantir boas condições de desinfeção. Deve utilizar-se uma máquina de pressão para limpeza, não superior a 120bar, nem bico fresador assim como nunca lavar a uma distância inferior a 0.5m.

- Durante o verão recomenda-se que o pavimento seja molhado regularmente de forma a remover sujidades e contaminantes, assim como melhora a elasticidade da borracha.



NIF: 509153976

MORADA: Avenida Rocha Paris, nº 92, 4900-494, Viana do Castelo
TELF: 258 831 806 / E-MAIL: geral@espacus.net / <http://www.espacus.net/>